

# LA QUINQUENAL

## COBRE

DENOMINACION Y COMPOSICIÓN	PRINCIPALES SEMIPRODUCTOS ELABORADOS	APLICACIONES	ESTADOS DE SUMINISTROS	DUREZAS ROCKWEL Valores indicativos	MEDIDAS MAXIMAS DE LOS PRODUCTOS						
					FLEJES		CHAPAS		TIRAS		
					Espesor m/m	Ancho m/m	Espesor m/m	Ancho m/m	Espesor m/m	Ancho m/m	Largo m/m
Aleacion 85% Cu 85 Zn 15	Flejes Tiras Chapas	Ornamentacion Estuches, etc.	Extra Blando Blando 1/4 Duro 1/2 Duro 3/4 Duro Duro	HRF hasta 60 HRF<55-66 HRB<33-63 HRB<56-71 HRB<66-76 HRB<72-80	0,2 a 0,3 0,3 a 0,4 0,4 a 2	10 a 200 10 a 300 10 a 400	0,4 a 0,6 0,7 a 5	600 x 2000 1000 x 2000	1 a 5	50 a 1000	3000
	Flejes Tiras Chapas Discos	Refrigeracion Nucleos para Radiadores etc.	Blando 1/4 Duro 1/2 Duro 3/4 Duro Duro	HRF<45-58 HRF<58-73 HRF<83-76 HRF<73-83 HRF<83-92	0,2 a 0,3  0,3 a 0,4	10 a 200  10 a 300	0,3 a 0,5  0,5 a 0,6	400 x 2000  600 x 2000	1 a 5	50 a 1000	3000
Cu 99,9 - 00,04	Flejes Tiras Chapas	Aplicaciones Electricas	Blando 1/4 Duro 1/2 Duro 3/4 Duro Duro	HRF<45-58 HRF<58-73 HRF<65-76 HRF<73-83 HRF<83-92	0,4 a 2	10 a 400	0,7 a 5	1000 x 2000			