

LA QUINQUENAL

LATONES

DENOMINACION Y COMPOSICIÓN	PRINCIPALES SEMIPRODUCTOS ELABORADOS	APLICACIONES	ESTADOS DE SUMINISTROS	DUREZAS ROCKWEL Valores indicativos	MEDIDAS MAXIMAS DE LOS PRODUCTOS						
					FLEJES		CHAPAS		TIRAS		
					Espesor m/m	Ancho m/m	Espesor m/m	Ancho m/m	Espesor m/m	Ancho m/m	Largo m/m
Aleacion 60% Cu 60 Zn 40	Placas Chapas Guesas	Evaporadores e intercambiadores de Calor -Piezas formadas en caliente	Blando Normalizado				HASTA 40 mm	VARIOS			
Aleacion 63% Cu 63 Zn 37	Flejes Tiras Chapas	Embutizaje Liviano Ornamentaciones, etc.	Blando 1/4 Duro 1/2 Duro 3/4 Duro Duro	HRF < 60-75 HRB < 42-58 HRB < 54-70 HRB < 67-77 HRB < 7683	0,2 a 0,4 0,4 a 2	10 a 200 10 a 350	0,4 a 0,6 0,7 a 5	600 x 2000 1000 x 2000	1 a 5	50 a 1000	3000
Aleacion 70% Cu 70 Zn 30	Flejes Tiras Chapas	Embutizaje profundo Cartucheria, etc.	Extra Blando Blando 1/4 Duro 1/2 Duro 3/4 Duro Duro	HRF < 30-62 HRF < 60-78 HRB < 40-65 HRB < 60-77 HRB < 72-82 HRB < 79-86	0,2 a 0,3 0,3 a 0,4 0,4 a 2	10 a 200 10 a 300 10 a 400	0,4 a 0,6 0,7 a 5	600 x 2000 1000 x 2000	1 a 5	50 a 1000	3000